

بتن ضد آب: نوآوری در ساخت و ساز

محمدرضا شاه حسینی^{۱*}، محمدرضا مسعودی مقدم^۲، مهدیه هداوند^۳

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه سمنان، m.shahhoseini@semnan.ac.ir

۲- دانشجوی دکتری منابع آب، دانشگاه شهید بهشتی تهران، m_masoudimoghaddam@sbu.ac.ir

۳- کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه گرمسار، mahdiehadavand79@gmail.com

خلاصه

در دنیای امروز، صنعت ساخت و ساز به سرعت در حال تحول و پیشرفت است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصالح ساختمانی در دنیا بتن است که همواره محققان به دنبال بهبود ویژگی های آن هستند. بتن ضد آب یکی از این نوآوری هاست که فضای جدیدی در زمینه ساخت و ساز فراهم کرده است. این نوع بتن نه تنها مقاومت بالایی دارد، بلکه از نفوذ آب نیز جلوگیری می کند و بنابراین برای استفاده در محیط های مرطوب و پروژه های دریایی بسیار مناسب است. بتن ضد آب به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود، توجه بسیاری از مهندسان و معماران را به خود جلب کرده است. یکی از مهم ترین مزایای این نوع بتن، جلوگیری از نفوذ آب به داخل سازه هاست. این امر باعث افزایش دوام و طول عمر ساختمان ها می شود و هزینه های نگهداری و تعمیر را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. مخلوط های ضد آب یکپارچه مختلف و پوشش های سطحی به طور گسترده ای برای جلوگیری یا کاهش این مشکل استفاده شده است. ترکیب مواد افزودنی ضد آب (مانند متراکم کننده ها، دافع های آب و افزودنی های کریستالی) در بتن دارای مزایای متعددی مانند سهولت استفاده است. توانایی این مواد در ترکیب با بتن باعث مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک شده، که باعث شده یک انتخاب مناسب برای سازه های واقع در مناطق سیل خیز باشد. مزایای کلی بتن ضد آب آن را به یک ماده ایده آل برای کاربردهای ساحلی و دریایی تبدیل کرده است. این پژوهش به بررسی در مورد بتن ضد آب یکپارچه حاوی افزودنی های ضد آب مختلف تجاری و آزمایشگاهی ساخته شده می پردازد. این بررسی جامع تأکید می کند که استفاده از افزودنی های یکپارچه ضد آب، افزایش عمر مفید سرویس دهی و بهبود دوام سازه های بتنی در شرایط نفوذ آب و حفظ سازه های دریایی در محیط خشن دریایی کاربرد دارد.

کلمات کلیدی: بتن ضد آب، خواص مکانیکی، تخریب، دوام بتن، تهاجم

۱. مقدمه

بتن پرکاربردترین ماده ساختمانی ساخت بشر است. این ماده بعد از آب، بیشترین استفاده را روی کره زمین دارد. بتن به طور طبیعی متخلخل است و دارای خلل و فرج می باشد و در ماتریس آن ریزترک هایی وجود دارد که همین امر سبب بتن را در برابر آب و سایر مایعات تهاجمی آسیب پذیر می کند. کاهش طول عمر در طول زمان برای زیرساخت های بتنی در معرض یک محیط تهاجمی به دلیل تخریب فیزیکی و شیمیایی انتظار می رود. به همین ترتیب، زیرساخت های بتنی واقع در نزدیکی سفره های آب زیرزمینی یا در یک محیط بسیار مرطوب مانند اسکله ها و ... نیز به دلیل ورود و تماس بی وقفه آب با بتن مستعد خرابی است. برای مقابله با این اثرات مخراب در زیرساخت های بتنی نیازمند هزینه های زیادی برای تعمیر و بهسازی سازه می باشد، برای کاهش چنین هزینه های تعمیر و بهسازی باید جذب آب بتن را تا حد امکان کاهش داد. در حال حاضر هیچ تعریف و استاندارد خاصی برای بتن ضد آب یا بتن آب گریز وجود ندارد، اما کمیته آلمانی بتن مسلح بتن ضد آب را اینگونه تعریف می کند که میزان جذب آب در مقایسه با بتن مرجع عمل آوری نشده بیش از ۵۰٪ کاهش می یابد [۱]. طبق گزارش شرکت ملی برنامه تحقیقات بزرگراه در ایالات متحده آمریکا، میزان جذب آب بتن ضد آب باید کمتر از ۲/۵٪ باشد [۲]. با توجه به تعاریف بالا گویای این است که بتن ضد آب باید میزان جذب آب کمی داشته باشد تا بتوان آن را بتن ضد آب یا آب گریز نامید. برای این که جذب آب بتن کاهش یابد کارهای مختلفی را می توان انجام داد، روش های سنتی در کنترل جذب آب بتن شامل اضافه کردن مواد سیمانی مکمل (SCMs) مانند پوزولان ها به مخلوط بتن، کاهش نسبت آب به سیمان (w/c) بوده است. اخیراً محققان روش های جدیدتری با معرفی بتن ضد آب و توسعه آن معرفی کردند نظیر استفاده از غشاهای خارجی، پوشش های سطحی و یا ضد آب یکپارچه، به طور کلی استفاده از افزودنی های ضد آب یکپارچه به عنوان یک جایگزین مناسب برای سایر روش های ضد آب متداول مورد استفاده قرار گرفته است [۳]. استفاده از مواد افزودنی ضد آب یکپارچه با هدف تبدیل بتن خود به یک مانع آب است. در مقابل، غشاهای خارجی یا پوشش های سطحی فقط یک مانع در سطح بالا یا پایین بتن تشکیل می دهند. بنابراین، بتن ضد آب یکپارچه نیاز به تعمیر و نگهداری منظم ندارد و می تواند در سازه ها، مانند پایه های عمیق استفاده شود [۴]. علاوه بر این، اثربخشی پوشش ها و غشاهای ضد آب مستعد آسیب سطحی یا ترک خوردگی بتن در طول عمر مفید است [۱]. پس از آسیب، میزان جذب آب و نفوذپذیری بتن به طور چشمگیری افزایش می یابد [۵، ۶]. بنابراین، بتن ضد آب یکپارچه به طور بالقوه می تواند عملکرد دوام بهبود یافته نسبت به بتن با یک لایه حفاظت سطح [۱]. اما باید اقدامات اضافی برای جلوگیری از نفوذ آب در اتصالات بتنی یا مکان هایی با پتانسیل ایجاد ترک های بزرگ اتخاذ شود.

۲- اهمیت تحقیق

تحقیقات قابل توجهی در دهه های گذشته در مورد استفاده از افزودنی های ضد آب مختلف و پوشش های سطحی/غشاء برای حفاظت از بتن انجام شده است. در ابتدا لازم است که افزودنی ها و مواد شیمیایی ضد آب مختلف را بر اساس ساز و کار ایجاد مقاومت در برابر نفوذ آب بررسی کرد. بر این اساس، افزودنی های ضد آب بر اساس ساز و کارهای ضد آب بودن آنها طبقه بندی می شوند و تأثیر این افزودنی ها بر خواص تازه، مکانیکی و دوام انواع مختلف بتن مورد بحث است.

۳- مواد افزودنی ضد آب

افزودنی های ضد آب مواد متخلخلی هستند که توانایی جذب آب و آلاینده های موجود در آب را دارند. ترکیبات ضد آب و مسدود کننده منافذ با محصولات فرآیند هیدراسیون سیمان واکنش داده و ماده ضد آب تولید می کنند که در برابر آب

- خارجی مقاومت می کند و باعث کاهش جذب در بتن می شود. افزودنی های ضد آب از سازه ها در برابر تخریب محافظت می کنند. آن ها دوام را افزایش می دهند و هزینه های نگهداری را کاهش می دهند.
- مواد افزودنی کاهنده نفوذپذیری بتن یا افزودنی های ضد آب به روش های زیر عمل می کنند:
- باعث کاهش اندازه منافذ مویرگی، تعداد و تداوم آنها در داخل سازه بتنی می شود.
 - منافذ مویرگی بتن را مسدود می کند یا ممکن است منافذ مویرگی را با مواد ضد آب ببوشاند. این امر به دلیل جذب مویرگی مانع از جذب آب در منافذ می شود. (جذب مویرگی عبارت است از عبور آب از منافذ بتن به دلیل وجود هد هیدرولیک خارجی)
 - این افزودنی های مقاوم در برابر آب نمی توانند به طور قابل توجهی از حرکت آب از طریق ترک های بتن یا از طریق بتن ضعیف فشرده جلوگیری کنند که شایع ترین دلایل نشت آب در بتن هستند.
- انواع مختلف افزودنی های ضد آب یکپارچه با معرفی چند نمونه از این مواد در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱- انواع افزودنی های ضد آب یکپارچه

مثال	نوع
انواع پوزولان های طبیعی و مصنوعی شامل: سرباره، خاکستر بادی، متاکاولین، خاکستر پوسته برنج، میکروسیلیس، نانو سیلیسیم دی اکسید، نانو آلومینیوم اکسید، نانو آهن اکسید	متراکم کننده ها
ترکیبات مبتنی بر سیلیکون	ضد آب ها
اسید چرب جامد، به ویژه اسید استئاریک	اسیدهای چرب
کلسیم استئارات، آلومینیوم استئارات	استئارات های فلزی
سدیم استات	افزودنی های کریستالی

۱-۳-۱- متراکم کننده ها

اکثر متراکم کننده ها می توانند با هیدروکسید کلسیم $[Ca(OH)_2]$ تولید شده در فرآیند هیدراسیون سیمان واکنش نشان می دهند و محصول دیگری را ایجاد می کنند که تراکم بتن را افزایش می دهد و نفوذ آب را کاهش می دهد. از آنجا که متراکم کننده ها کمتر از دافعه های آب و افزودنی های کریستالی در کاهش جذب آب موثر هستند، برخی از محققان متراکم کننده ها را به عنوان افزودنی های ضد آب در نظر نمی گیرند [۷، ۸]. با این وجود، متراکم کننده ها هنوز می توانند نفوذ آب را در ماتریس بتن کند کنند و اغلب در ترکیب با دافعه های آب یا افزودنی های کریستالی برای توسعه بتن ضد آب استفاده می شوند. پرکاربردترین متراکم کننده ها در بتن مواد سیمانی مکمل و برخی نانومواد (مانند نانو نانو سیلیسیم دی اکسید، نانو آلومینیوم اکسید، نانو آهن اکسید) هستند. به طور کلی موادی که در ترکیب خود دارای ترکیبات سیلیسیم دی اکسید، نانو آلومینیوم اکسید هستند در مخلوط بتن نقش متراکم کننده را به خوبی ایفا می کنند. اثرات این مواد بر خواص تازه، مکانیکی و دوام بتن به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است [۹، ۱۰]. به طور کلی اعتقاد بر این است که واکنش های پوزولانی مواد سیمانی مکمل باعث تغییر ریزساختار بتن و شیمی محصولات هیدراسیون با مصرف هیدروکسید کلسیم $[Ca(OH)_2]$ می تواند با سیلیس واکنش داده و تولید ژل هیدرات سیلیکات کلسیم (C-S-H) همچنین با آلومینا واکنش نشان داده و تولید ژل هیدرات آلومینات کلسیم (C-A-H) که همانند سیمان دارای خاصیت چسبندگی است. انجام این واکنش شیمیایی

منجر به افزایش مقاومت و کاهش تخلخل و در نتیجه بهبود دوام بتن موثر است. واکنش پوزولانی این مواد بصورت زیر است [۱۱]:



تقسیم بندی مواد پوزولانی براساس استاندارد ASTM در جدول ۲ آمده است. کاربرد آنها نه تنها از منظر محیط زیستی و مصرف انرژی، بلکه از لحاظ فنی نیز مفید می باشد. این مواد می توانند بعنوان افزودنی و یا بجای بخشی از مواد سیمانی استفاده شوند [۱۲].

جدول ۲- مشخصات و طبقه بندی مواد مکمل سیمانی [۱۲]

ASTM C 989	سربراره گرانوله شده از کوره ذوب آهن
درجه ۸۰	سربراره با فعالیت کم
درجه ۱۰۰	سربراره با فعالیت متوسط
درجه ۱۲۰	سربراره با فعالیت زیاد
ASTM C 618	خاکستر بادی و پوزولان های طبیعی
	پوزولان های طبیعی خام یا کلسینه شده شامل: دیاتومیت ها خاکسترهای آتشفشانی رس های کلسینه شده، شامل متاکائولن و شیل ها
کلاس N	
	خاکستر بادی با خواص پوزولانی
کلاس F	
	خاکستر بادی با خواص سیمانی و پوزولانی
کلاس C	
ASTM C 1240	میکروسیلیس


ترکیبات شیمیایی چند پوزولان در مقایسه با سیمان پرتلند در جدول ۳ نمایش داده شده است [۱۳].

جدول ۳- ویژگی های فیزیکی چند نوع پوزولان انتخاب شده و سیمان پرتلند [۱۳]

Materials	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	SO ₃
Cement	20.33	2.70	0.16	0.75	65.03	1.03	5.09	3.13
Zeolite	76.88	1.40	1.68	2.20	1.34	0.08	11.15	-
Silica Fume	92	1.0	0.3	0.8	0.3	0.6	1.0	0.3

گزارش شده است که پس از ترکیب نانوسیلیسیم اکسید در بتن معمولی یک ریزساختار یکنواخت تر و فشرده تر پس از ترکیب ایجاد شده است (شکل ۱) [۱۴]. از آنجا که نانوسیلیسیم اکسید به دلیل سطح ویژه بزرگ فعالیت بسیار بالایی دارد، می تواند با کریستال (Ca(OH)₂) به سرعت واکنش نشان دهد تا ژل C-S-H تولید کند، که حفره ها را برای افزایش تراکم ناحیه ی انتقال بین سطحی (ITZ) و ماتریس خمیر اتصال پر می کند. همانطور که در شکل ۱ ب دیده می شود، مقدار زیادی از ژل C-S-H در بتن حاوی نانوسیلیسیم دی اکسید تشکیل شده است که در خمیر مرجع بدون نانوسیلیسیم دی اکسید

دیده نمی شود. بنابراین، پایداری و یکپارچگی ساختار محصول هیدراسیون سیمان می یابد و منجر به بهبود دوام و خواص مکانیکی طولانی مدت بتن می شود. انواع دیگر ذرات نانو مانند نانو آلومینیوم اکسید و نانو آهن اکسید نیز دارای اثرات پرکننده مشابه و/یا فعالیت پوزولانی بر روی ماتریس سیمانی هستند [۱۰].




شکل ۱- ریزساختار بتن معمولی که شامل خاکستر بادی است (الف) بدون نانو سیلیسیم دی اکسید؛ و (ب) با نانو سیلیسیم دی اکسید [۱۴]

تحقیقات مشابهی نیز انجام شده است شکل (۲) یک ریزساختار نمونه بتن را با استفاده از ۱۰۰٪ سیمان پرتلند نشان می دهد که حاوی ریزترک ها و منافذ با اندازه بزرگ است. در مقابل، در شکل ۳ ریزساختار یک نمونه بتن ۵۰٪ شامل سرباره کوره آهن گدازی است که یک ترکیب پوزولانی شامل یک شبکه پیوسته از منافذ کوچک و تعداد زیادی از کریستال های کلسیم سیلیکات هیدراته کوچک است که با استفاده از هیدراسیون سیمان و واکنش های پوزولانی ایجاد شده است [۱۵].



شکل ۲- ساختار نمونه ساخته شده از سیمان پرتلند ۱۰۰٪ [۱۵]



شکل ۳- ساختار نمونه ساخته شده از مخلوط ۵۰٪ سیمان پرتلند و ۵۰٪ سرباره کوره آهن گدازی [۱۵]

۳-۲ پس زنده آب

دافعه های آب، که به عنوان افزودنی های ضد آب نیز شناخته می شوند، کشش سطحی بتن را تغییر می دهند و آن را ذاتاً غیر جاذب و ضد آب می کنند. بنابراین، زاویه تماس برای دیواره منافذ را می توان به ۹۰ درجه یا بالاتر افزایش داد و از نفوذ آب به داخل منافذ جلوگیری کرد. بر اساس گزارش ACI، اگر در ترکیب با سایر مواد افزودنی استفاده نشود، ممکن است افزودنی های ضد آب در برابر نفوذ آب تحت فشار هیدرواستاتیک مقاومت نکنند [۱۶].

۱-۳-۲ ترکیبات بر پایه سیلیکون

عوامل ضد آب مبتنی بر سیلیکون به طور گسترده ای برای محافظت از سطوح بتنی از آسیب آب استفاده شده است. این عوامل یک مانع ضد آب روی سطح تشکیل می دهند و از نفوذ آب به بستر جلوگیری می کنند. این به کاهش جذب آب و به حداقل رساندن آسیب ناشی از رطوبت کمک می کند. مشخص شده است که این عوامل با ارائه یک لایه اضافی از سطح محافظت کرده و به طور مؤثر طول عمر سطوح را طولانی تر می کنند. علاوه بر این، عوامل ضد آب مبتنی بر سیلیکون نیز می توانند مقاومت حرارتی سطوح را بهبود بخشند و منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها شوند. خواص مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش آنها را برای سطوح در فضای باز مناسب می کند و آنها را از آسیب نور خورشید و تغییر رنگ محافظت می کند [۱۷].


ترکیبات بر پایه سیلیکون را می توان به عنوان امولسیون مایع فرموله شده به در ملات و بتن و یا به عنوان افزودنی های پودری به طور مستقیم به مخلوط خشک اضافه کرد [۱۸]. یون و لی [۱۹] ملات های سیمانی را با مخلوط کردن ۱٪، ۳٪ و ۵٪ ZWR (ژئولیت + آغشته به سیلان-سیلوکسان) در پودر سیمان تهیه کردند. ZWR تولید شده ضد آب بودن عالی را نشان داد، همان طور که در شکل ۴ نشان داده شده است. نمونه های بتن تحت عمل آوری با ZWR همچنین در مقایسه با بتن اصلاح نشده، خواص دوام مناسب مانند نفوذ آب، کربناته شدن و مقاومت کلرید را نشان دادند.



شکل ۴- زئولیت طبیعی آغشته به ضد آب [۱۹]


۲-۳-۲- اسیدهای چرب

اسیدهای چرب مایع رقیق یا رقیق نشده، از جمله اسیدهای کاپریلیک، اولئیک و کاپریک، می توانند به عنوان افزودنی های ضد آب در یک مخلوط بتن استفاده شوند. به طور خاص، اسید چرب جامد یعنی اسید استئاریک به طور گسترده ای به عنوان یک ترکیب ضد آب مورد استفاده قرار گرفته است و می تواند به طور مستقیم به بتن به شکل پودر اضافه شود. در شکل ۵ شماتیک فرآیند ساخت بتن فوق ضد آب نمایش داده شده است [۲۰].




شکل ۵- نمودار شماتیک فرآیند ساخت بتن فوق ضد آب [۲۰]

شکل ۶ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از بتن اصلاح شده با و بدون اسید استئاریک را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، اندازه منافذ بتن اصلاح نشده بزرگتر از بتن اصلاح شده است. اسید استئاریک همچنین می تواند با پرکننده های بی اثر مانند سیلیس یا پودر تالک یا امولسیون در آب به انتشار در سراسر مخلوط کمک کند [۲۱]. علاوه بر این، می توان آن را نیز به عنوان یک عامل اصلاح کننده برای تولید شن و ماسه مبتنی بر زبانه های ضد آب برای جایگزینی شن و ماسه طبیعی در ملات یا بتن استفاده کرد [۲۲]. در مطالعه ای گزارش شده است که ۱/۵٪ اسید استئاریک مقدار بهینه برای اصلاح باطله سنگ آهن و ۳۰٪ پودر باطله سنگ آهن آگریز برای دستیابی به حالت ضد آب به ملات اضافه شد. با این حال، اگرچه چنین عوامل دافع آب اقتصادی در نظر گرفته می شوند، اما اغلب تأثیر منفی بر خواص مکانیکی بتن دارند و کاربرد گسترده آن ها را در عمل محدود می کنند [۲۳].




شکل ۶- شکل سطح: (a-c) بتن اصلاح نشده؛ و (d-f) بتن اصلاح شده [۲۳]

افزودنی های آبریز از پیش اصلاح شده را می توان با اسیدهای چرب نیز ساخت و برای بهبود خاصیت دافعه آب بتن استفاده کرد. خاکستر لجن کاغذ آبریز (PSA) با آسیاب کردن اسید استئاریک به پودرهای آبریز تبدیل شده اند. خاکستر لجن کاغذ (PSA) یک محصول جانبی از تولید کاغذ بازیافت شده است. اثر خاکستر لجن کاغذ آبریز بر روی کارایی، مقاومت، جذب آب، انتشار، نفوذپذیری و هدایت الکتریکی گزارش شده است. مشخص شد که جایگزین کردن سیمان پرتلند با ۱۲٪، خاکستر لجن کاغذ آبریز باعث کاهش جذب آب، جذب و هدایت به ترتیب ۸۴٪، ۸۶٪ و ۸۵٪ می شود و هیچ اثر مخربی بر هیدراسیون، مقاومت و چگالی ندارد [۲۴]. تحقیق مشابهی با ترکیب پودر سرباره کوره آهن گدازی (GGBS) نیز با اسید استئاریک در بتن با سنگدانه سبک به پودرهای آبریز تبدیل شده اند. در این تحقیق نتایج نشان می دهد که ترکیب بهینه شامل اسید استئاریک آسیاب شده خشک به مدت ۳۰ دقیقه به مقدار ۱٪ وزنی سیمان، تولید یک سرباره کوره آهن گدازی فوق آبریز است که زاویه تماس آب ۱۵۵/۷ را نشان می دهد. با افزودن سرباره کوره آهن گدازی فوق آبریز، جذب آب موئینه و عمق نفوذ کلرید طولانی مدت در بتن با سنگدانه سبک تا حدود ۹۰٪ کاهش می یابد. نتایج حاصل از جذب آب موئینه و عمق نفوذ کلرید در شکل های ۷ و ۸ نشان داده شده است [۲۵].



شکل ۷- جذب آب موئینه بتن سبک [۲۵]



شکل ۸- عمق نفوذ کلرید [۲۵]

بنابراین، کنترل کیفیت مواد افزودنی آبریز در تولید انبوه می تواند چالش برانگیز باشد. در تحقیقات اخیر انجام شده توسط نویسندگان، پودرهای مختلف آبریز (به عنوان مثال، سرباره کوره آهن گدازی، خاکستر بادی و شیشه) که با ۲٪ اسید استتاریک اصلاح شده بودند، تهیه شده و برای توسعه بتن آبریز مورد استفاده قرار گرفتند [۷].

۲-۳-۳- استنارات های فلزی


استنارات ها، مانند استنارات کلسیم، استنارات آلومینیوم و استنارات روی، از اسیدهای چرب مشتق می شوند و به راحتی برای استفاده در بتن در دسترس هستند. آنها می توانند یک پوشش آبریز را به منافذ مویینه ارائه دهند و در نتیجه انتقال آب در بتن را در شرایط غیر هیدرواستاتیک محدود کنند [۲۶]. با توجه به تحقیقات اخیر، استنارات کلسیم ممکن است یک ماده امیدوار کننده برای توسعه بتن ضد آب یکپارچه باشد [۷]. این ماده با آب و سیمان واکنش می دهد تا محصولی شبیه موم آبریز تولید کند که پس از تبخیر آب سطوح منافذ را می پوشاند. علاوه بر این، استنارات کلسیم اغلب دارای اندازه ذرات از نانومتر تا چند میکرون است که همچنین می تواند منافذ ریز را در بتن آب بند کند [۲۶]. از تاثیرات مثبت استنارات کلسیم در سازه ها و کمک به حفظ دوام آنها این است که منافذ را مسدود می کند و در نتیجه نرخ خوردگی فولاد را کاهش می دهد، اما اکثر استنارات ها مانند استنارات کلسیم تأثیر منفی بر کارایی و خواص مکانیکی بتن دارند. با این حال، این اثرات منفی را می توان با اضافه کردن سایر افزودنی ها، مانند فوق روان کننده ها و مواد سیمانی مکمل کاهش داد.

۲-۳-۴- چربی ها و روغن ها


چربی ها و روغن ها همچنین می توانند به عنوان افزودنی های آبریز در بتن استفاده شوند. چربی های طبیعی و روغن های گیاهی در درجه اول از گلیسیریدها (به عنوان مثال استرهای گلیسرول و اسیدهای چرب) همراه با مقادیر جزئی از چربی های دیگر تشکیل شده است [۲۷]. گلیسرید (مانند سایر استرها) از نظر شیمیایی در محیط بسیار قلیایی بتن / ملات ناپایدار است. این ماده با مصرف سه یون هیدروکسیل در فرآیند، به آنیون های گلیسرول و اسید چرب هیدرولیز می شود. گروه کربوکسیل COO- از آنیون اسید چرب به طور محکم با کلسیم مرتبط می شود. بدین ترتیب آنیون اسید چرب در داخل بتن / ملات نگهداری می شود و دفع آب به دلیل بخش آبریز مولکول شکل می گیرد. با این وجود، چربی ها و روغن ها اثرات مضر بر خواص مکانیکی بتن دارند و کاربرد گسترده آنها را در عمل محدود می کنند [۲۸، ۲۹].

۳-۳- افزودنی های کریستالی

بسیاری از محصولات ضد آب تجاری بر اساس افزودنی های کریستالی هستند. در مطالعات دانشگاهی، سدیم استات معمولاً به عنوان یک ترکیب کریستالی استفاده می شود. سیستم های مبتنی بر کریستال به طور معمول به صورت پودر خشک وجود دارند و از نظر طبیعت آب دوست هستند، به این معنی که آب را جذب می کنند. بر خلاف همتایان آبگریز خود، سیستم های کریستالی از آب موجود برای رشد کریستال ها در داخل بتن استفاده می کنند و مسیرهای نفوذ رطوبت به داخل بتن را می بندند. بر خلاف مواد دافع آب، گزارش شده است که فناوری های کریستالی پس از ایجاد ترک، خود آب بندی را فعال می کنند، زیرا آب نفوذ می تواند رشد کریستال جدید را برای آب بند کردن ترک ایجاد کند [۳۰]. بنابراین، بتن با توانایی خود آب بندی دوباره به یک مانع آب تبدیل می شود، همانطور که در شکل ۹ نشان داده شده است. [۳۱]. هنگامی که رطوبت در بتن کم است، حفره ها را می توان به وضوح در بتن شکل ۹ الف مشاهده کرد. پس از جذب آب، کریستال ها در حفره ها شروع به رشد می کنند، همانطور که در شکل ۹ ب دیده می شود. پس از یک دوره خاص، حفره ها عمدتاً توسط کریستال های تشکیل شده آب بند می شوند، همانطور که در شکل ۹ پ نشان داده شده است. گزارش شده است که افزودنی های کریستالی می توانند ترک های بسیار باریک را با عرض تا $0/51$ میلی متر آب بند کنند، که می تواند در شکل ۱۰ دیده شود [۳۲].




شکل ۹- افزودنی ضد آب کریستالی در بتن: الف) حفره؛ ب) رشد کریستال در حفره؛ و پ) حفره های آب بند شده [۳۱].



شکل ۱۰- خود ترمیمی ترک های انقباضی: الف) تشکیل ترک های انقباض؛ و ب) ترک های بهبود یافته توسط نانو کریستال ها [۳۲].

به عنوان یک ترکیب کریستالی معمولی، سدیم استات توصیه شده که عمر مفید بتن را افزایش می دهد و دوام آن را بدون تاثیر بر مقاومت آن بهبود بخشد [۳۳،۳۴]. شکل ۱۱ واکنش بین بتن و سدیم استات را برای تشکیل بتن ضد آب نشان می دهد. با این حال، با توجه به تحقیقات و نتایج گزارش شده توسط دیگر محققان، میزان جذب آب بتن با سدیم استات تا حد زیادی تحت تاثیر نسبت W/C آن است [۷،۳۵،۳۶]. از این رو، برای توسعه بتن ضد آب در عمل با استفاده از سدیم استات، باید آزمایشی برای انتخاب مقدار مناسب سدیم استات برای بتن با نسبت W/C خاص انجام شود. در غیر این صورت، سدیم استات حتی ممکن است جذب آب بتن را در صورتی که مقدار سدیم استات بهینه نباشد، افزایش منفی دهد. علاوه بر این، سدیم استات برای تشکیل کریستال ها زمان می برد. بنابراین، ممکن است برای بتن در سنین اولیه مؤثر نباشد



شکل ۱۱- چسبندگی و واکنش بین بتن و سدیم استات [۳۴].

۴- عملکرد بتن ضد آب یکپارچه

اگرچه هدف اصلی از افزودن افزودنی های ضد آب در بتن، کاهش میزان جذب آب آن است، این افزودنی ها ممکن است بر خواص مختلف تازه، مکانیکی و دوام بتن نیز تاثیر بگذارند.

۴-۱- اثرات مواد افزودنی ضد آب بر خواص بتن تازه

کارایی یکی از خواص تازه اغلب مورد مطالعه بتن ضد آب یکپارچه است که برای قرارگیری و تراکم مناسب بتن تازه مهم است.

محققان زیادی گزارش کردند که کارایی بتن با اضافه کردن ترکیبات کریستالی افزایش پیدا کرده است. اضافه کردن درصد بالایی (۰/۸) ترکیبات کریستالی در بتن، جداسازی و ترک خوردگی حرارتی هیچ گاه اتفاق نیفتاده است. نتایج حاصل از آزمایش کارایی این محققان در جدول ۴ آورده شده است [۳۷].

جدول ۴- مقادیر اسلامپ برای بتن اصلاح شده و کنترل [۳۷]

Mixture type	Slump (mm)	Comments
C40: 0% admixture	40	No cracks appeared
C40: 1% admixture	60	No cracks appeared
C40: 2% admixture	190	No cracks appeared
C40: 8% admixture	210	No cracks appeared

برای بتن معمولی با گنجاندن ۲٪ یا ۴٪ استات سدیم با وجود نسبت های نسبتا بالا (w/c) یعنی ۰/۴۶ و ۰/۵۳، گزارش شده است که زمانی که یک بهسازی کننده چند کریستاله (MCE) برای بتن آماده استفاده شود، کارایی بتن تازه تقریبا ۳۳٪ افزایش می یابد، [۳۸].

این امر به توانایی MCE در پراکندگی ذرات سیمان نسبت داده می شود. گنجاندن یک ترکیب ضد آب از پیش اصلاح شده ممکن است بسته به نوع و مقدار مواد افزودنی، کارایی بتن را افزایش یا کاهش دهد. به عنوان مثال، کارایی بتن با افزایش سرباره کوره آهن گدازی آبریز افزایش یافت [۲۵]. با این حال، این امر برای بتن با خاکستر لجن کاغذ آبریز (PSA) صادق نبود و کارایی بتن با افزایش مقدار PSA آبریز به دلیل ماهیت متخلخل PSA کاهش می یابد [۲۴]. می توان نتیجه گرفت که کارایی بتن احتمالا بسته به نوع و مقدار آن، به طور مثبت یا منفی تحت تأثیر افزودنی ضدآب انتخاب شده قرار می گیرد.

۴-۲- اثرات مواد افزودنی ضد آب بر خواص مکانیکی

۴-۲-۱ مقاومت فشاری

از آنجایی که مقاومت فشاری بتن یکی از خواص مهم مکانیکی بتن محسوب می شود، اطلاع از این پارامتر نقش مهمی در کنترل کیفی بتن و اصلاح روش های تهیه و طرح مخلوط بتن دارد. تحقیقات گسترده محققان برای درک تأثیر مواد افزودنی مختلف بر خواص مقاومتی بتن انجام شده است. محققان بسیاری برای بررسی تأثیر مواد افزودنی ضد آب انجام داده اند، زیرا اگر یک ماده افزودنی تأثیر مثبتی بر مقاومت فشاری بتن داشته و قابل توجیه فنی و اقتصادی باشد، بسیار مطلوب خواهد بود.

استفاده از مواد مبنی بر سیلوکسان و سیلان به عنوان عامل آبریز به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، که نشان داد که گنجاندن این افزودنی ها بر مقاومت فشاری بتن اصلاح شده بدون در نظر گرفتن ضد آب بودن آنها تأثیر منفی می گذارد [۱۸،۶۶].


همچنین گزارش شده است که مقدار بالای استئارات کلسیم می تواند مقاومت فشاری را در سن بیشتر بهبود بخشد [۷]. مقاومت فشاری بتن در حضور ۳٪ استئارات کلسیم از ۲۲/۳ به ۳۷/۱ مگاپاسکال افزایش یافته است، زمانی که سن عمل آوری از ۲۸ به ۶۰ روز افزایش یافته است [۲۶].

افزودنی های ضد آب اغلب تأثیر منفی بر مقاومت فشاری بتن دارند و باعث کاهش مقاومت حدود ۱۰٪ یا بیشتر می شوند. این کاهش در سنین اولیه (تا ۲۸ روز) بیشتر قابل توجه است. استفاده ترکیبی از این مواد افزودنی با مواد دیگر، مانند متراکم کننده ها (به عنوان مثال، مواد سیمانی مکمل) ممکن است گزینه خوبی برای غلبه بر مسئله کاهش مقاومت باشد؛ از آنجا که مقاومت فشاری بتن اغلب به عنوان مهمترین عامل در تعیین کیفیت ساخت بتن در نظر گرفته می شود، آزمایش های آزمایشی در مخلوط بتن با یک ترکیب ضد آب جدید قبل از کاربردهای عملی آن توصیه می شود [۷].

۴-۲-۲ مقاومت کششی

تحقیقات بسیار محدودی برای بررسی تأثیر مواد افزودنی ضدآب بر مقاومت کششی بتن انجام شده است. اضافه کردن استئارات کلسیم به کاهش رشد مقاومت کششی در سنین اولیه منجر شد اما در سنین بعدی تأثیر جزئی داشت [۴۰]. گزارش شده است که مقاومت کششی SCC با موم پارافین مایع در مقایسه با بتن مرجع ۴۰-۲۵٪ افزایش می یابد [۴۱]. در مطالعه دیگری، استفاده از یک ترکیب ضد آب به نام (YREC) مقاومت کششی بتن را ۳۰٪ بهبود بخشید. افزودن

YREC در درصد بهینه ۴٪ واکنش هیدراتاسیون سیمان را ارتقا داد و اثر پر شدن روی منافذ را نشان داد. ریزساختار ترکیب YREC با استفاده از SEM در شکل ۱۲ نشان داده شده است [۴۲].



شکل ۱۲- (a) ساختار کلی؛ (b) ساختار چند لایه؛ (c) ساختار مسطح.

با توجه به تعداد زیاد افزودنی های ضدآب تجاری و غیرتجاری، تحقیقات بیشتری لازم است تا اثرات افزودنی های مختلف بر مقاومت کششی بتن کاملاً استخراج شود.

۳-۴ اثرات مواد افزودنی ضد آب بر دوام

هدف اصلی از استفاده از یکپارچه ضد آب افزودنی مواد افزودنی است برای افزایش دوام بتن. این بخش به بررسی اثرات یکپارچه افزودنی های ضدآب بر خواص مختلف دوام ملات و بتن میپردازد.

۳-۴-۱ جذب و نفوذپذیری آب

اثرات مخلوط های مختلف ضدآب یکپارچه بر جذب آب، نفوذپذیری بتن معمولی با سیمان به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. افزودن امولسیون سیلان به ملات و بتن به طور قابل توجهی نفوذ آب آنها را کاهش می دهد و این اثر با افزایش مقدار امولسیون سیلان آشکارتر می شود [۴۳].

ژو و همکاران گزارش دادند که ترکیب ضد آب مبتنی بر سیلان جذب آب منافذ بتن بازیافتی را در مقایسه با بتن مرجع ۸۱٪ کاهش می دهد. با این حال، مقاومت فشاری بتن بازیافتی اصلاح شده به طور قابل توجهی کاهش یافت. استنارات کلسیم باعث کاهش سرعت جذب آب و نفوذپذیری بتن معمولی می شود [۴۴].

۳-۴-۲ خوردگی میلگرد

بتن به دلیل خواص مکانیکی و دوام آن، پرمصرف ترین مصالح ساختمانی ای است که در اکثر کشورها در زیرساخت های عمرانی کاربرد دارد. با این حال، با توجه به خواص متخلخل و آب دوستی بتن، آب به راحتی می تواند به داخل بتن نفوذ کرده و یون های خورنده را به بتن انتقال دهد، که این امر سبب خوردگی میلگرد داخل بتن شده و منجر به کاهش شدید عمر سازه های بتن مسلح می شود. بنابراین، مهم است که بتن مقاوم در برابر خوردگی در ساخت سازه ها کاربرد پیدا کند.

یکی از راه حل های حل این معضل استفاده از بتن ضد آب می باشد. ضد آب بودن بتن می تواند به طور موثر منطقه تماس بین بتن و آب خورنده که حاوی یون کلر است را کاهش دهد. مطالعات محققان اثر مواد افزودنی ضد آب را بر خوردگی میلگرد در بتن را گزارش کرده اند. در تحقیقی به بررسی استنارات کلسیم بر روی مقاومت در برابر خوردگی بتن پرداخته شده است. در این تحقیق استنارات کلسیم با غلظت ۰.۳٪ و ۰.۵٪ استفاده شد. پس از ۶۰ روز مقاومت به طور قابل توجهی بهبود می یابد. بررسی پتروگرافی نشان می دهد که استنارات کلسیم منافذ را مسدود می کند و در نتیجه نرخ خوردگی فولاد را کاهش می دهد. بررسی نمونه ها نشان می دهد که نمونه های میلگرد حاوی استنارات کلسیم نسبت به نمونه کنترل صاف تر بوده است (شکل ۱۳) [۲۶].



ب) میلگرد مدفون شده در بتن با ۰.۳٪ استنارات کلسیم



الف) میلگرد خورده شده در نمونه کنترل



ج) میلگرد مدفون شده در بتن با ۰.۵٪ استنارات کلسیم
شکل ۱۳ - وضعیت میلگردهای در شرایط خوردگی متفاوت

۳-۳-۴ حمله سولفات

بتن به عنوان یکی از مصالح اصلی در مهندسی و ساخت و ساز، به دلیل مقاومت مناسب و سازگاری با محیط اطراف و همچنین دسترسی آسان به اجزای تشکیل دهنده اش، بیشترین کاربرد را دارد. با این حال، در سال های اخیر، حملات اسیدها

به یکی از عوامل عمده آسیب دیدگی بتن تبدیل شده است که منجر به هزینه های بالای تعمیر و تقویت سازه های بتنی می شود. مکانیزم حمله اسیدی به نوع و مقدار اسید بستگی دارد و با کاهش نفوذپذیری، می توان دوام و مقاومت بتن در برابر خوردگی را افزایش داد. خرابی ناشی از سولفات ها یکی از چالش های اساسی در بتن است که می تواند عمر مفید سازه های بتنی مسلح را تحت تأثیر قرار دهد و آن را به شرایط محیطی وابسته کند. از جمله روش های موثر برای محدود کردن آثار مخرب حملات سولفاتی، می توان به استفاده از مواد ضدآب در تولید بتن های ضدآب اشاره کرد.

مرادیان و همکاران در مطالعه ای با عنوان تأثیر افزودنی های پوزولانی مختلف بر مقاومت بتن در برابر اسید سولفوریک، از سه نوع پوزولان زئولیت، متاکائولن و میکروسیلیس به عنوان جایگزین درصدی از سیمان در ترکیب بتن استفاده کردند. نمونه های بتن در محلول اسید با $pH=1$ غوطه ور شدند. پس از ۱۲۰ روز غوطه وری، مشخص شد که تمامی نمونه های بتنی دچار شورزدگی شده اند که نشان دهنده وقوع حملات سولفاتی در بتن است. نمونه های حاوی زئولیت بیشترین مقدار سولفات سطحی را داشتند، در حالی که میزان سولفات در عمق نمونه های زئولیتی به حداقل رسیده بود [۴۶].

مطالعات صمیمی و همکاران نیز تحت عنوان تأثیر پومیس و زئولیت بر دوام بتن خودتراکم در برابر حملات اسیدی، کربناته شدن و محیط های دریایی نشان می دهد که بتن های خودتراکم حاوی زئولیت در مواجهه با حملات اسید سولفوریک رفتار پیچیده ای از خود نشان می دهند. این رفتار، ناشی از ترکیب دو عامل تخلخل و ترکیبات شیمیایی و معدنی ماتریس سیمانی است. بر اساس نتایج این تحقیق، نمونه های حاوی ۱۵٪ زئولیت در برابر حملات اسیدی عملکرد بسیار خوبی دارند، در حالی که مقاومت بتن های حاوی ۱۰٪ زئولیت تقریباً مشابه بتن شاهد است [۴۶].

۴-۳-۴ واکنش سیلیسی-قلیایی

وجود ساختارهای آمورف واکنشی یا بلورهای ضعیف در برخی از سنگدانه های طبیعی و یون های هیدروکسید در سیمان پرتلند، منجر به ایجاد یک واکنش شیمیایی مخرب در بتن می شود که به عنوان واکنش قلیایی سنگدانه ها (AAR) شناخته می شود. این واکنش یکی از چالش های عمده در دوام و پایداری بتن است و خسارات قابل توجهی را به زیرساخت های عمرانی نظیر ساختمان ها، پیاده روها و پل ها وارد می کند.

AAR به دو نوع واکنش تقسیم می شود:

۱. واکنش قلیایی - سیلیسی (ASR) که ناشی از کانی های سیلیسی واکنش پذیر در سنگدانه ها است.

۲. واکنش قلیایی - کربناتی (ACR) که از ذرات سنگدانه حاوی کربنات یا دولومیت ناشی می شود.


ASR باعث تورم و انبساط مضاعف در بتن می شود که می تواند منجر به ترک خوردگی و تخریب بتن گردد و به این دلیل به آن "سرطان بتن" نیز گفته می شود. خطر این نوع واکنش در محیط های مرطوب، به ویژه در سازه های هیدرولیکی نظیر اسکله ها، سدها و کانال های آب، بیشتر است و می تواند به نابودی زودرس بتن منجر شود. با توجه به درصد بالای سیلیس در اکثر سنگدانه ها، ASR به عنوان شایع ترین نوع AAR شناخته می شود که نخستین بار توسط توماس استانتون شناسایی شد. سه عامل اصلی که به طور عمده در ایجاد ASR در بتن نقش دارند عبارتند از:

۱. وجود اجزای سیلیسی فعال در سنگدانه ها (در هر دو بخش شن و ماسه)

۲. میزان قلیایی در مواد سیمانی

۳. حضور رطوبت و عواملی دیگر نظیر دما و مواد افزودنی.

اثرات ASR به طور فوری نمایان نمی شود، اما به مرور زمان پایدار است، چرا که واکنش بین سیلیس و قلیا در یک محیط مرطوب ادامه می یابد. این واکنش مضر به تدریج گسترش می یابد و می تواند منجر به خرابی های جدی و تخریب زیرساخت های عمرانی شود. در نهایت، ASR بر ویژگی های مهندسی بتن، از جمله مقاومت فشاری، کششی، خمشی و مدول الاستیسیته در طول زمان تأثیر منفی می گذارد و می تواند منجر به تغییر شکل، حرکت نسبی، تغییر شکل دائمی، ترک خوردن، تغییر رنگ و دیگر مشکلات شود.



شکل ۱۴ - اثرات مختلف ASR بر زیر ساخت های عمرانی [۴۷]

وایز و همکاران یک عامل ضد آب مبتنی بر سیلان/سیلوکسان را با مقدار ۲٪ جایگزین وزن سیمان به بتن اضافه کردند. این امر منجر به کاهش قابل توجه ۲۴٪ در مقاومت فشاری در ۲۸ روز شد. با این حال، مشخص شد که بتن ضد آب کاهش قابل توجهی در رطوبت و نفوذ نمک نیز داشته است [۴۸]. بیشتر تحقیقات در رابطه با کاهش واکنش سیلیسی-قلیایی با متراکم کننده ها گزارش شده اند.

الچار و همکاران تأثیر پوزولان های طبیعی با فعالیت های پوزولانی متفاوت را بر انبساط ناشی از واکنش سیلیسی-قلیایی (ASR) در بتن ها مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان می دهد که میزان هر پوزولان طبیعی لازم برای کنترل خطر ASR به طور مستقیم به واکنش پذیری آن وابسته است.

نایکیان و همکاران نیز به این نتیجه رسیدند که تأثیر ژئولیت در کنترل انبساط ناشی از واکنش سیلیسی-قلیایی سنگدانه ها در بتن، با عملکرد خاکستر بادی قابل مقایسه است. به علاوه، عملکرد ژئولیت با درصد جایگزینی یکسان از سرباره بهتر و از میکروسیلیس ضعیف تر است. آنها دریافتند که زمانی که ۳۰ درصد پودر ژئولیت طبیعی به عنوان جایگزین سیمان استفاده می شود (با مقدار قلیایی برابر با ۱/۸۲ درصد)، واکنش ASR در بتن اتفاق نمی افتد، حتی اگر از سنگدانه های واکنش پذیر استفاده شود [۴۹].

در تحقیقی که توسط دیزجیتا ناگروکین و همکاران درباره تأثیر ژئولیت طبیعی بر خواص و مقاومت ملات در برابر واکنش سیلیسی-قلیایی انجام شد، این محققان به این نتیجه رسیدند که استفاده از ۱۵ درصد ژئولیت طبیعی در ملات، مقاومت فشاری را به ۵۲/۵۶ مگاپاسکال پس از ۷ روز و به ۵۵/۵۹ مگاپاسکال پس از ۲۸ روز افزایش می دهد. بیشترین مقاومت فشاری با جایگزینی ۱۲/۵ درصد سیمان با ژئولیت طبیعی به دست آمد، که نشان می دهد خواص مکانیکی و فیزیکی ملات با افزایش مقدار ژئولیت طبیعی (۱۲/۵ درصد) بهبود می یابد. با این حال، انتخاب مناسب مقدار ژئولیت ضروری است، زیرا اضافه کردن بیش از حد آن می تواند منجر به کاهش خواص ملات شود [۵۰].

۵. نتیجه گیری

بتن ضد آب به عنوان یک راه حل مؤثر برای مقابله با چالش های ناشی از نفوذ آب در سازه های بتنی، اثرات مثبت زیادی را به همراه دارد. این نوع بتن نه تنها عمر مفید سازه ها را افزایش می دهد، بلکه هزینه های نگهداری را کاهش داده و به حفظ محیط زیست کمک می کند. با توجه به این مزایا، استفاده از بتن ضد آب در پروژه های ساختمانی به یک ضرورت تبدیل شده است و می تواند به عنوان یک گام مثبت در بهبود کیفیت ساخت و ساز و حفاظت از محیط زیست محسوب شود. این مقاله به بررسی مروری جامع از بتن ضد آب یکپارچه پرداخته است. ساز و کار و انواع مواد افزودنی ضد آب و محدودیت های این نوع بتن مورد بررسی قرار گرفت. سپس اثر این مواد افزودنی بر خواص بتن تازه، خواص مکانیکی و دوام بتن پرداخته شد. نتیجه گیری این تحقیق را به طور خلاصه در ذیل آورده شده است:

۱- افزودنی های ضد آب را میتوان تقریباً به سه گروه اصلی و کاربردی طبقه بندی کرد: متراکم کننده ها، ضد آب ها و افزودنی های کریستالی.

به دلیل کارایی محدود متراکم کننده ها و نیز کمبود برخی از منابع مواد پوزولانی در برخی کشورها استفاده از این نوع افزودنی کاربرد کمی در توسعه و تحقیقات بتن ضد آب داشته است. افزودنی های کریستالی در مخلوط بتن باعث مسدود شدن منافذ بتن می شود و از این رو برای سازه هایی مانند سدها و آبگیرها و مخازن آب مناسب هستند.

۲- محققان به طور پیوسته کاهش جذب آب بتن را تا از ۳۰٪ تا ۸۰٪ پس از استفاده از افزودنی های ضد آب گزارش کرده اند.

در رابطه خوردگی میلگرد نتایج قطعی از تاثیر مثبت وجود ندارد و در رابطه با استفاده از این مواد در کاهش خوردگی در بتن با ترک و بدون ترک نیازمند تحقیقات بیشتری در آینده می باشد.

۳- مواد ضد آب در مخلوط بتن، مقاومت بتن را کاهش می دهد، برای حل این مشکل می توان مقدار مناسبی مواد مکمل سیمان را به مخلوط بتن حاوی ترکیبات سیلان و سیلوکسان اضافه کرد.

ذکر این نکته ضروری است تحقیقات بیشتر و گسترده تری برای توسعه بتن ضد آب و اثربخشی و صرفه اقتصادی این نوع بتن در ساخت سازه ها مورد نیاز است تا صنعت ساخت و ساز به استفاده از این نوع بتن تمایل پیدا کند.

۶. مراجع

1. German Committee on Reinforced Concrete Guidelines for the Protection and Repair of Concrete Components, Part 3: Quality Assurance in Execution of the Works DAfStb, Berlin, Germany (1991)
2. Pfeiffer, D. W., & Scali, M. J. (1981). Concrete sealing for protection of bridge structures. National Cooperative Highway Research Program (NCHRP 244). *Transportation Research Board, Washington DC.*
3. Wong, H. S., Barakat, R., Alhilali, A., Saleh, M., & Cheeseman, C. R. (2015). Hydrophobic concrete using waste paper sludge ash. *Cement and Concrete Research, 70*, 9-20.

4. Tittarelli, F., & Moriconi, G. (2010). The effect of silane-based hydrophobic admixture on corrosion of galvanized reinforcing steel in concrete. *Corrosion Science*, 52(9), 2958-2963.
5. Zhou, Q., & Xu, Q. (2009). Experimental study of waterproof membranes on concrete deck: Interface adhesion under influences of critical factors. *Materials & Design*, 30(4), 1161-1168.
6. Dong, W., Li, W., Sun, Z., Ibrahim, I., & Sheng, D. (2022). Intrinsic graphene/cement-based sensors with piezoresistivity and superhydrophobicity capacities for smart concrete infrastructure. *Automation in Construction*, 133, 103983.
7. Jahandari, S., Tao, Z., & Alim, M. A. (2021, September). Effects of different integral hydrophobic admixtures on the properties of concrete. In *Proceedings of the 30th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia, Perth, Australia* (pp. 5-8).
8. Mehdizadeh, B., Jahandari, S., Vessalas, K., Miraki, H., Rasekh, H., & Samali, B. (2021). Fresh, mechanical, and durability properties of self-compacting mortar incorporating alumina nanoparticles and rice husk ash. *Materials*, 14(22), 6778.
9. Hossain, M. M., Karim, M. R., Hasan, M., Hossain, M. K., & Zain, M. F. M. (2016). Durability of mortar and concrete made up of pozzolans as a partial replacement of cement: A review. *Construction and building materials*, 116, 128-140.
- [10. Oltulu, M., & Şahin, R. (2011). Single and combined effects of nano-SiO₂, nano-Al₂O₃ and nano-Fe₂O₃ powders on compressive strength and capillary permeability of cement mortar containing silica fume. *Materials Science and Engineering: A*, 528(22-23), 7012-7019.
11. Muhunthan, B., and Sariosseiri, F. (2008). "Interpretation of geotechnical properties of cement treated soils," Research Report FHWA Contract DTFH61- 05-C-00008, Washington (State), Department of Transportation.
۱۲. سوری، ع. "مقدمه ای بر مواد مکمل سیمانی - بخش ۱، فصل نامه سرامیک ایران، دوره ۸، شماره ۴۶، ۱۳۹۵.
13. C. Gervais, S.K. Ouki, 2002. Performance study of cementitious systems containing zeolite and silica fume: effects of four metal nitrates on the setting time, strength and leaching characteristics, *Journal of Hazardous Materials*. B93:187-200.
14. Tao ,Ji. (2005). " Preliminary study on the water permeability and microstructure of concrete incorporating nano-SiO₂ ," *Cement and Concrete Research*: v35(Pages 1943-1947)
15. Yen Thi Tran, Jechan Lee, Pawan Kumar, Ki-Hyun Kim, Sang Soo Lee, 2018. Natural zeolite and its application in concrete composite production, *Composites Part B*, December .
16. Mailvaganam, N. P., Rixom, M. R., Manson, D. P., & Gonzales, C. (1999). *Chemical admixtures for concrete*. Crc Press.
17. A resin adhesive mortar preparation and phenol, 代丽珍, 常路生, 王勤, (2013). *Materials Science*.
18. Spaeth, V., Lecomte, J., & Delplancke-Ogletree, M. (2014). Integral water repellent based materials: Impact of aging on cement microstructure and performances. In *Proc., Hydrophobe 7th*

Int. Conf. on Water Repellent Treatment and Protective Surface Technology for Building Materials (pp. 57-66).

19. Yoon, C. B., & Lee, H. S. (2020). Experimental study on the evaluation of physical performance and durability of cement mortar mixed with water repellent impregnated natural zeolite. *Materials*, 13(15), 3288.

20. Zhao, Y., Lei, L., Wang, Q., & Li, X. (2023). Study of superhydrophobic concrete with integral superhydrophobicity and anti-corrosion property. *Case Studies in Construction Materials*, 18, e01899.

21. Justnes, H. (2008). Low water permeability through hydrophobicity. *COIN Project report*, 1.

22. Song, Q., Wang, Q., Xu, S., Mao, J., Li, X., & Zhao, Y. (2022). Properties of water-repellent concrete mortar containing superhydrophobic oyster shell powder. *Construction and Building Materials*, 337, 127423.

23. Wang, M., Wang, Q., Mao, J., Xu, S., & Shi, Z. (2022). Study on water-repellent and corrosion-resistant properties of cement mortar using superhydrophobic iron ore tailings. *Journal of Building Engineering*, 62, 105360.

24. Wong, H. S., Barakat, R., Alhilali, A., Saleh, M., & Cheeseman, C. R. (2015). Hydrophobic concrete using waste paper sludge ash. *Cement and Concrete Research*, 70, 9-20.

25. Qu, Z. Y., & Yu, Q. L. (2018). Synthesizing super-hydrophobic ground granulated blast furnace slag to enhance the transport property of lightweight aggregate concrete. *Construction and Building Materials*, 191, 176-186.

26. Quraishi, M. A., Kumar, V., Abhilash, P. P., & Singh, B. N. (2011). Calcium stearate: A green corrosion inhibitor for steel in concrete environment. *J. Mater. Environ. Sci*, 2(4), 365-372.

27. Phuah, E. T., Yap, J. W. L., Lau, C. W., Lee, Y. Y., & Tang, T. K. (2022). Vegetable oils and animal fats: sources, properties and recovery. *Recent Advances in Edible Fats and Oils Technology: Processing, Health Implications, Economic and Environmental Impact*, 1-26.

28. Luan, Y., & Asamoto, S. (2023). Experimental study on mortar with the addition of hydrophobic silicone oil for water absorption, strength, and shrinkage. *Construction and Building Materials*, 367, 130323.

29. Justnes, H., Østnor, T. A., & Barnils Vila, N. (2004, October). Vegetable oils as water repellents for mortars. In *Proceedings of the 1st international conference of asian concrete federation, Chiang Mai* (pp. 28-29).

30. Teng, L. W., Huang, R., Chen, J., Cheng, A., & Hsu, H. M. (2014). A study of crystalline mechanism of penetration sealer materials. *Materials*, 7(1), 399-412.

31. <https://www.waterproofmag.com/2010/04/understanding-integral-waterproofing>, Accessed 18th Jul 2022

32. Borle, S., & Ghadge, A. N. (2016). Comparative study of conventional and modern waterproofing techniques. *International Journal of Engineering Research*, 5(1), 32-36.

33. Al-Kheetan, M. J., & Rahman, M. M. (2019). Integration of anhydrous sodium acetate (ASAc) into concrete pavement for protection against harmful impact of deicing salt. *JOM*, 71(12), 4899-4909.

34. Al-Kheetan, M. J., Rahman, M. M., & Chamberlain, D. A. (2018). Development of hydrophobic concrete by adding dual-crystalline admixture at mixing stage. *Structural Concrete*, 19(5), 1504-1511.

35. Franzoni, E., Pigino, B., & Pistolesi, C. (2013). Ethyl silicate for surface protection of concrete: Performance in comparison with other inorganic surface treatments. *Cement and Concrete Composites*, 44, 69-76.

36. Al-Kheetan, M. J., Rahman, M. M., & Chamberlain, D. A. (2020). Moisture evaluation of concrete pavement treated with hydrophobic surface impregnants. *International Journal of Pavement Engineering*, 21(14), 1746-1754.

37. Development of hydrophobic concrete by adding dual-crystalline admixture at mixing stage.

38. Al-Rashed, R., & Al-Jabari, M. (2021). Multi-crystallization enhancer for concrete waterproofing by pore blocking. *Construction and Building Materials*, 272, 121668.

39. Zhang, P., Wittmann, F. H., & Zhao, T. J. (2009). Capillary Suction of and Chloride Penetration into Integral Water Repellent Concrete/Kapillare Saugfähigkeit und Eindringen von Chloriden in integral hydrophobierten Beton. *Restoration of buildings and monuments*, 15(3), 187-194.

40. Leong, K. S. (2019). *Mechanical Properties of 1200 Kg/m³ Lightweight Foamed Concrete Incorporate With Calcium Stearate* (Doctoral dissertation, UTAR).

41. Vijay, K., & Murmu, M. (2020). Experimental study on bacterial concrete using *Bacillus subtilis* micro-organism. In *Emerging Trends in Civil Engineering: Select Proceedings of ICETCE 2018* (pp. 245-252). Springer Singapore.

42. Zhang, B., Li, Q., Ma, R., Niu, X., Yang, L., Hu, Y., & Zhang, J. (2021). The influence of a novel hydrophobic agent on the internal defect and multi-scale pore structure of concrete. *Materials*, 14(3), 609.

43. Zhang, Chaoyang, et al. "Water absorption behavior of hydrophobized concrete using silane emulsion as admixture." *Cement and Concrete Research* 154 (2022): 106738.

44. Zhu, Y. G., Kou, S. C., Poon, C. S., Dai, J. G., & Li, Q. Y. (2013). Influence of silane-based water repellent on the durability properties of recycled aggregate concrete. *Cement and Concrete Composites*, 35(1), 32-38.

۴۵. مرادبان، م ، اصلانیان، ز ، نوری، و، ۱۳۸۹ " عملکرد بتن حاوی زئولیت و دوده سیلیس در معرض اسید سولفوریک دومین کنفرانس بتن.

۴۶. صمیمی، ک، لیریایی، ج ، کمالی، س، ۱۳۹۷، " تاثیر پومیس و زئولیت بر دوام بتن خودتراکم در برابر حملات اسیدی، کربناته شدن و محیط های دریایی " ، اولین کنفرانس ملی دوام بتن.

47. Fanijo, E.O., Kolawole, J.T., & Almakrab, A. (2021). "Alkali-silica reaction (ASR) in concrete structures": Mechanisms, effects and evaluation test methods adopted in the United States Case Studies in Construction Materials.
48. Weise, F., von Werder, J., Manninger, T., Maier, B., Fladt, M., Simon, S., ... & Meng, B. (2022). A multiscale and multimethod approach to assess and mitigate concrete damage due to alkali-silica reaction. *Advanced engineering materials*, 24(6), 2101346.
49. G.K. Al-Chaar, M. Alkadi, P.G. Asteris, (2013). "Natural pozzolan as a partial substitute for cement in concrete", *The Open Construction and Building Technology Journal*, 7, 33-42.
50. Naiqian, F., Hongwei, J., & Enyi, C. (1998). "Study on the suppression effect of natural zeolite on expansion of concrete due to alkali-aggregate reaction". *Magazine of Concrete Research*, 50(1), 17-24.